

**PG2**

### PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

Constitution chimique	silice de quartz à 99%
Densité apparente	1,5
Densité réelle	2,7
Forme des grains	arrondie

### ANALYSE GRANULOMETRIQUE MOYENNE

ouverture maille (mm )	% passants cumulés
2,500	100
2,000	100
1,600	99
1,250	82,5
1,000	47
0,800	12
0,630	2,5
0,500	0
PASSE	0

L'analyse granulométrique est effectuée avec un granulomètre à laser MALVERN.

Les valeurs indiquées correspondent à des moyennes résultant de plusieurs mesures.

### CONDITIONNEMENT

sacs 25 Kg

